


**TUOTE:** Rage® OPTEX™ sävyä muuttava lastakitti

**TUOTE NUMERO:** 101380                      3L Purkki                      4 purkkia/laatikko

**KUVAUS:** Rage® OPTEX™ patentoitu kitti. Erinomaiset hiontaominaisuudet, jotka johtuvat patentoidusta EcoResin™ sideaineteknologiasta. Rage® OPTEX™ sisältää uusinta ja patentoitua teknologiaa, joka muuttaa kitin optisia ominaisuuksia. Kitti on märkänä pinkki ja kuivuttuaan vaalean vihertävän-harmaa. Ominaisuus auttaa näkemään koska kitti on kuiva ja hiottavissa. Erinomainen täyttö, ei tarvita erillistä tuotteita, vaan saat korjattua pinnan epätasaisuudet samalla tuotteella. Rage® OPTEX™ on osa Evercoat Metalworks®

**PINNAT:**



- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| ✦ Teräs             | ✦ Galvanoitu teräs            |
| ✦ Ruostumaton teräs | ✦ Alumiini                    |
| ✦ SMC               | ✦ Matattu OEM alkuperäismaali |
| ✦ Lasikuitu         | ✦ monet muut pinnat           |

**Huomio:** Mikäli tarvitaan rakenteellista korjausta, käytä Evercoat Fiber Tech® lasikuitukittiä.

**ESIKÄSITTELY:**




- Puhdista osa kauttaaltaan rasvanpoistoaineella. Kuivaa pinta kauttaaltaan ennen korjaustyön aloittamista.
- Pidä korjattava alue pienenä. Hio korjattava alue karkeudella P80-180 maalin poistamiseksi ja loivenna hionta-alueet karkeudella P180.

**HUOMIO:** Pieni vaurio alkuperäismaalauksessa (OEM) voidaan hioa karkeudella P180

**SEKOITUS:**

- Sekoita kitti ennen käyttöä. Käytä kertakäyttöistä kitisekoitusaluslastaa 100173 tai 100174 ja levitä kitti 10 cm ympyräksi kittialustalle.
- Mittaa kovettajaa 2%-painomitassa. Tai pursota kovettajaa 10cm kittiympyrjän halkaisijan matkalta. Sekoita, kunnes kitti on tasaväristä.
- Kittiympyrä, joka on yli 10cm halkaisija tulee laittaa lisäkovettajaa. Kovettajaa ei silti tule yliannostella.



**KÄYTTÄMINEN:**

- Levitä kerros tasaisesti painamalla
- Kasvata pintaa kerroksittain paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi
- Märkä kitti on väriltään pinkkiä ja muuttua kuivuessaan väriä ja kuivuttuaan on vaalean vihertävän harmaata. Alla malli sävymuutoksesta.

**VIIMEISTELY:**

- Alkuhionta karkeudella P80-180.
- Jos tarpeen, lisää kittiä täytön lisäämiseksi ja hio karkeudella P180

- Loppuhionta karkeudella P180

\* Jos korjattavassa kohdassa on metallitäytelangalla hitsattu kohta, anna kuivua 20 minuuttia.

**Huomio:**

Pinnanlaadun parantamiseksi käytä 440 Express rätkikittiä ennen kitin levittämistä.

**TEKNISET TIEDOT:**

+	Olomuoto	Pinkki pasta
+	VOC ja tiheys	Katso tarkemmin käyttöturvatiedote
+	Hiottavissa	16–20 min.
+	Max kalvo	6mm hiottuna

**Huomio:**

Ominaisuudet ovat tyypillisiä arvoja, eikä niitä tule käsitellä myynnissä esitettäväksi spesifikaatioksi. Ominaisuudet on testattu olosuhteissa 22°C / 75% RH ellei toisin ole mainittu.

**TURVALLISUUS & KÄSITTELY:**

Lue ja noudata ohjeita, sekä varoituksia käyttäessäsi Evercoat® tuotteita. Käyttöturvatiedotteen voit ladata osoitteesta evercoat.com.

Sekoitettua tuotetta ei saa laittaa astiaan takaisin.

**HUOMAUTUS:**

Sulje astia kunnolla ja säilytä viileässä paikassa

**KÄYTÄ VAIN EVERCOAT OMAA KOVETTAJAA!**