

# JAEGER EMALIN PAIKKAUSSETTI

## KÄYTTÖOHJE

**1.** Puhdista korjattava kohta ruosteesta ja liasta. Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Käytä tarvittaessa asetonia.

**2.** Sekoita pieni määrä kovetinta tarvittavaan määrään tasoitemassaa. Sekoitussuhde on **30 osaa tasoitetta ja 1 osa kovetinta**. Levitä massa tasaisesti lastalla vaurioituneeseen kohtaan ja anna kuivua 30 minuuttia. (Posliinissa irronneet sirpaleet voidaan liimata kiinni tasoitemassalla).

**3.** Hio vauriokohta tasaiseksi mukana olevalla hiekkapaperilla niin, ettei siinä enää tunnu epätasaisuuksia. Tarvittaessa tasoita ja hio uudelleen. Poista sen jälkeen hiontapöly. Ravistele spraymaalipurkkia voimakkaasti noin **kolmen minuutin** ajan ennen käyttöä ja tee koesusmutus (käsittelylämpötila vähintään 20°C).

**4.** Sumuta maalia useita ohuita kerroksia 15 - 20 cm:n etäisyydeltä. Paperista tai pahvista tehty malline helpottaa aineen levittämistä tasaisesti (pahvissa olevan aukon koko vastaa vaurioituneen alueen suuruutta). Pidä malline 1 - 2 cm vaurioituneen alueen yläpuolella, aloita sumutus ja vie suutin edestakaisin aukon yli.

**5.** Minuutin kuluttua levitetään toinen kerros. Näin toistetaan niin kauan, kunnes vaurioitunut alue on täysin peittynyt. Liiallinen sumutus muodostaa pisaroita, jotka voidaan poistaa asetonilla.

**Tärkeää:** Valmiiseen pintaan ei saa laskea vettä neljän päivän aikana käsittelystä, jotta saavutettaisiin 100% kovettuminen. Älä pese korjattua kohtaa väkevöidyillä tai hankaavilla puhdistusaineilla. Älä käytä desinfiointiaineita tai orgaanisia liuottimia. Huomioi ohjeet kunkin yksittäisen komponentin pakkauksesta. Suojaa pakkaus auringonvalolta ja yli 40°C lämpötilalta. Vähimmäiskestävyys 2 vuotta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Finema 050-500 4331